

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИНОЛЕУМА ООО «ЩЕКИНСКИЙ ЛИНОЛЕУМ»

Линолеум поливинилхлоридный трехслойный декоративный для промышленных и вспомогательных помещений на тепло-, звукоизолирующей подоснове состоит из износостойкой лицевой ПВХ-пленки с печатным рисунком, среднего фонового слоя из зажелированного ПВХ - пластизоля и тепло-, звукоизолирующей подосновы.

Предназначается для устройства полов в помещениях жилых зданий. Допускается применение линолеума в помещениях общественных и производственных зданий при отсутствии интенсивного движения и воздействия абразивных материалов жиров, масел и воды.

### СПОСОБ ХРАНЕНИЯ

Рулоны линолеума должны храниться в сухом помещении с температурой не ниже +10 °С в вертикальном положении в один ряд по высоте. Складское помещение должно быть защищенным от внешних погодных условий и защищенным от попадания прямых солнечных лучей.

Распаковка и применение линолеума производится в помещении, с температурой не ниже +15 °С. При транспортировке рулонов при температуре ниже +10 °С рулоны должны распаковываться не ранее, чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 °С - не ранее, чем через 48 часов после переноса их в теплое помещение. При погрузке и разгрузке бросать рулоны линолеума запрещается. При транспортировании, погрузке и выгрузке линолеума должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от повреждения, увлажнения и загрязнения.

Срок хранения линолеума — один год с момента изготовления. По истечении указанного срока линолеум может быть использован только после его проверки на соответствие требованиям настоящего стандарта.\*\*

### СПОСОБ УКЛАДКИ

Настил линолеума производится после окончания строительного-монтажных и основных работ согласно СНиП 3.04.01-87.

Перед укладкой покрытий бетонное основание следует выровнять. Бугорки на поверхности бетона сошлифовать, западающие неровности, трещины и выбоины зашпаклевать раствором, раствор приготавливается из цементно-песчаной смеси марки 150, поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:4 (дисперсия:вода). Шпаклевку в местах заделки следует просушить. Поверхность нижележащего слоя перед укладкой покрытий должна быть обеспылена без увлажнения. Стыки сборной стяжки из древесноволокнистых плит перед приклейкой линолеума должны быть заклеены по всей длине полосками плотной бумаги или липкой лентой шириной 40-60 мм.\*

Влажность панелей междуэтажных перекрытий должна быть не более 4%, стяжек на основе цементного вяжущего раствора не более 7%, стяжек из древесноволокнистых плит не более 12%.\*

Рулоны линолеума следует раскатывать для вылеживания не позднее чем за двое суток до их укладки при температуре воздуха не ниже 15°С. Деформированные места листов, не прилегающие к основанию при вылеживании, следует пригружать.

Для приклейки покрытий следует применять быстротвердеющие клеи, такие как Номаколл 128 Prof. Применение любого другого клея следует согласовывать с ООО «Щекинский линолеум».

Клеи должны обеспечивать прочность при отрыве не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см) в возрасте 3 суток. Толщина прослойки из мастики не должна превышать 0,8 мм.\*

Предел прочности при сжатии материала основания должен быть не менее 100 кг/см<sup>2</sup>.

Наклейка линолеума, покрытия пола может осуществляться способом: «холодной сварки».

Для проклейки линолеума, покрытия пола на синтетической подоснове способом «холодной сварки» применяется клей Номаколл S401.

Укладку линолеума, покрытия пола производят в направлении света с нахлестом кромок на 15 -25 мм, с каждой стороны рулона.

Для наклейки каждое вылежанное полотно скатывают в рулон на половину его длины (вторая половина остается лежать на месте), а на освободившееся место основания и тыльную сторону линолеума, покрытия пола наносят равномерный слой выбранного клеящего материала при помощи металлического или резинового зубчатого шпателя. Размеры и форма шпателя должны обеспечивать равномерное нанесение клеящего материала.

Свернутую часть полотна раскатывают по клеевой прослойке, и полотно прижимают к основанию.

Так же приклеивают вторую половину полотна и остальной линолеум, покрытия пола.

При нанесении клеящего материала на основание оставляют не промазанными полосы шириной 100 — 150 мм под кромками полотнищ. Кромки смежных полотнищ прорезают в местах нахлеста одновременно по металлической линейке специальным острым ножом.

После удаления обрезков кромки приклеивают к основанию теми же клеящими материалами и прижимают. Эксплуатация пола разрешается не ранее, чем через 72 часа после приклейки линолеума.

При использовании клея Номаколл - пользоваться его инструкцией по применению.

При наклейке линолеума на плоскости, расположенные под углом, радиус его перегиба должен быть не менее 50 мм; в этих местах под линолеум необходимо укладывать рейку или плинтус соответствующего профиля.\*

---

\* - Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия») \*\* - ГОСТ 18108-2016

### ПРОЦЕДУРА УХОДА

Периодичность уборки зависит от условий применения линолеума. По мере необходимости подметайте пол мягкой щеткой. Мойте пол влажной тряпкой, часто промывая ее в чистой воде. (Помните, что любой пол во влажном состоянии - скользкий!) Чистота очень важна - грязные щетка или тряпка, лишь распределят грязь по поверхности пола. Если требуется, пол можно вымыть водным раствором средства для ухода за полом с ПВХ покрытием (см. условия применения средства для ухода за полом). После этого вымойте пол чистой водой и

соберите остатки влаги.

Сильные загрязнения и пролитые жидкости следует убирать при первой возможности во избежание образования пятен или скользкой жировой или масляной пленки.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные очистители, щетки из металлической проволоки и другие острые предметы, отбеливатели или сильные моющие средства, полироль для мебели, полироль на спиртовой основе, порошковые или жидкие абразивы.

#### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:**

##### **При механических повреждениях линолеума**

- Образования отметин от сильных точечных нагрузок, например, ножек кухонных плит, стиральных машин и другого оборудования. (В таких случаях следует использовать подкладки под ножки или устанавливать оборудование на лист ДСП или оргалита.)
- Повреждение от острых каблучков и других острых предметов. (Острые объекты могут проткнуть линолеум насквозь.)
- Повреждение от перетаскивания тяжелых предметов, которые могут вызвать появление надрывов или царапин. (Этого можно избежать, подложив на пути перемещения оборудования листы оргалита или твердого картона. Можно использовать два листа, чередуя их между собой.)
- Соприкосновения изделия с горячими предметами. (Они могут вызвать почернение поверхности пола или образование пузырей.)
- Соприкосновения изделия с офисной мебелью

##### **При соприкосновении линолеума:**

- с ковриками на резиновой основе. Они могут привести к пожелтению поверхности линолеума под ними. (Используйте коврики на натуральной основе);
- с резиновыми ножками у мебели. Они могут оставить пятна. (Подложите под ножки подкладки);
- с веществами на спиртовой основе: крем для обуви, растворители, краска для волос, фломастеры. Это же относится к пряностям и горчице; (Вытирайте их следы при первой возможности.)
- с битумом и асфальтом со свежих или разогретых тротуаров.
- с подошвами некоторых дешевых видов обуви и тапочек. (Они могут со временем оставлять следы на полу.)
- с сильно загрязняющим материалами, как окрашенные наполнители из укладываемых без клея текстильных или пластиковых ковриков, пластиковые мешки с рисунком, шариковой ручкой, губной помадой грязные ножки мебели, резиновые колеса и ножки бытовых приборов и устройств, электрические шнуры и экскременты.

**Гарантия не распространяется** на такие внешние факторы, как: аномальное увлажнение покрытия щелочными растворами из нижнего слоя, плесень и грибок, нагрев от труб центрального отопления, при котором температура пола становится выше +30°C, инородные вещества в нижнем слое (например, масла, гидроизолирующие добавки, асфальт, красители и т.п.), могут быть причиной обесцвечивания или иных изменений покрытия. За дополнительной информацией или с вопросами обращайтесь в ООО «Щекинский линолеум».

Компания ООО «Щекинский линолеум» гарантирует качество и технические условия согласно ТУ 5771-112-00204027-99 или ГОСТ 18108-2016 в течение гарантийного срока, установленного законодательством страны приобретения, начиная со дня изготовления линолеума. В случае приобретения линолеума в пределах Российской Федерации гарантийный срок составляет 1 год со дня изготовления линолеума. Срок хранения 1 год со дня изготовления. Срок эксплуатации 2 года со дня изготовления.